

1.2343 PDF-2 X37CrMoV5-1 comprido: 1000 mm

Aço plano de precisão com tolerância dimensional para maquinagem

Espessura: +0,4 / -0 mm

Comprimento: +15 / -0 mm

Largura: +0,4 / -0mm

Estado de fornecimento: max. 229 HB

Análise química

C: 0,33 – 0,41 Si: 0,8 – 1,2 Mn: 0,25 – 0,5 P: 0 – 0,003 S: 0, - 0,02
 Cr: 4,8 – 5,5 Mo: 1,1 – 1,5 V: 0,3 – 0,5

Espessura (mm)

Larg.	4,2	5,2	6,2	8,2	10,3	12,3	15,3	16,3	20,3	25,3	30,3	32,3	40,3	50,3	60,3	63,3	70,3	80,3	100,3
10,3	X	X	X	X	X														
12,3	X	X	X	X	X	X													
15,3	X	X	X	X	X	X	X	X											
16,3	X	X	X	X	X	X			X										
20,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
25,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
30,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
32,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
40,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
50,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
60,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
63,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
125,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
200,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250,3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
300,3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			