

1.2767 PDF-2 45NiCrMo16 comprimento: 1000 mm

Aço plano de precisão com tolerância dimensional para maquinagem

Espessura: +0,4/-0 mm comprimento: +35/-0 mm largura: + 0,4 / -0 mm

Estado de fornecimento: max. 260 HB

Análise química

C: 0,4 – 0,5	Si: 0,1 – 0,4	Mn: 0,2 – 0,5	P: 0 – 0,03	S: 0 – 0,03
Cr: 1,2 – 1,5	Mo: 0,15 – 0,35	Ni: 3,8 – 4,3		

Espessura (mm)

Larg.	4,2	5,2	6,2	8,2	10,3	12,3	15,3	16,3	20,3	25,3	30,3	32,3	40,3	50,3	60,3	63,3	80,3	100,3
10,3	x	x	x	x	x													
12,3	x	x	x	x	x	x												
15,3							x											
16,3	x	x	x	x	x	x		x										
20,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
25,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
30,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
32,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
40,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
50,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
60,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
63,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125,3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150,3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160,3			x	x	x		x	x	x		x	x	x		x			
200,3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250,3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300,3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500 *				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			